



1.テラソータイル、本石タイル




石厚 300X300のとき 30  
400X400のとき 30  
500X500のとき 35

2.砂利流し




砂利25程度の厚さ

3.アスファルト防水下地 タイル張り



4.セムタル防水下地 タイル張り



□注意事項

- ・砂利流し  
砂利の粒度が粗きやせいでモルタルの硬化度と流し時のタイミングを注意する。
- ・テラソータイルは滑りやすいので使用箇所に注意。
- ・テラソータイルの目地は原素としてぬわり同様にしない。